

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-montazowy-polimer-hybrydowy-bialy-dragon-power-20-g-dragon-p-2723.html>



Klej montażowy Polimer Hybrydowy Biały DRAGON POWER 20 g Dragon

Cena	6,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy Polimer Hybrydowy Biały DRAGON POWER 20 g Dragon



WŁAŚCIWOŚCI

Wysokiej jakości, jednoskładnikowy, szybkoschnący, elastyczny klej na bazie modyfikowanych polimerów z właściwościami uszczelniającymi. Charakteryzuje się wysoką siłą wiązania bez potrzeby stosowania preparatów gruntujących. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Spoinę można malować większością farb akrylowych i rozpuszczalnikowych. Występuje w wersji białej oraz bezbarwnej.

Cechy produktu:

szybkowiążący



elastyczny



wytrzymały



wodoodporny

Przeznaczony do klejenia i uszczelniania materiałów porowatych jak i nieporowatych stosowanych w budownictwie, inżynierii, motoryzacji, robotach stoczniowych, itd. Idealny do łączenia i mocowania listew, parapetów, progów, paneli, okładzin, izolacji, balustrad, itp. oraz do uszczelniania okien, ram, drzwi, rynien, ścian, świetlików, kominków, itp. Posiada doskonałą przyczepność do większości materiałów tj. aluminium, cynk, stal galwanizowana, stal nierdzewna, kamień naturalny, beton, cegła, ceramika szklona, drewno, laminat, szkło, różnego typu materiały syntetyczne itp. Może być stosowany nawet na wilgotne powierzchnie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych klejem należy zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.
2. Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +40 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz uszczelnianych elementów).
3. Odciać końcówkę i założyć króciec dozujący.
4. Aplikacja jako klej: Klej nakładać punktowo lub równoległymi pasmami na jedną z powierzchni (nie zamykając obwodu). Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie warstwy kleju o grubości 3,2 mm między klejonymi elementami (szczególnie ważne w przypadku stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach). Do osiągnięcia tego efektu poleca się umieszczenie pomiędzy klejonymi powierzchniami dystansów o grubości 3,2 mm. Jeśli ze względów technicznych grubość taka nie może być zastosowana, dopuszcza się szczelinę nie mniejszą niż 1,5 mm (klejenie wewnątrz pomieszczeń). Aplikacji produktu dokonać w możliwie jak najkrótszym czasie (max. 15 minut - czas ten zależy od temperatury i wilgotności otoczenia). Klejone elementy mocno docisnąć lub dobić gumowym młotkiem.
5. Aplikacja jako uszczelniacz: Uszczelniacz powinien przylegać jedynie do dylatowanych powierzchni. Na spód szczeliny dylatacyjnej nałożyć taśmę samoprzylepną aby uniknąć przylgnięcia uszczelniacza z trzech, zamiast dwóch stron. Należy nakładać co najmniej warstwę o grubości 6 mm. Zbyt głębokie złączenia (powyżej 15 mm) powinny zostać uzupełnione odpowiednimi pianami wypełniającymi.
6. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Benzyną lakową” DRAGON. Po wyschnięciu klej można usunąć tylko mechanicznie.
8. Pełna wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 48 h.
9. Malowanie farbami (po uprzednim teście przyczepności) można przeprowadzić co najmniej po 48 godzinach.

*Since 1972*