

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-montazowy-silikonowy-lustra-280-ml-dragon-p-1823.html>



Klej montażowy silikonowy Lustra 280 ml Dragon

Cena	28,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy silikonowy Lustra 280 ml Dragon



Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy elastyczne, wodoodporne spoiny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Nie niszczy warstwy odbijającej typowych lusterek.

Cechy produktu:



elastyczny



wodoodporny



do wewnątrz



doskonała przyczepność

Kolor kleju - beżowy; Kolor spoiny - beżowy; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,33 kg/L; Czas otwarty kleju - 15 minut; Czas wstępnego wiązania - 2 h; Czas pełnego wiązania - 48 h; Wydajność - 1,4 - 2,8 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do klejenia luster różnego typu do takich podłoży jak:

- podłoża porowate jak i nieporowatych,
- betonowe,
- cementowo-wapienne
- gipsowe,
- gipsowo-kartonowe,
- tynk,
- płyty wiórowe, pilśniowe, kompozytowe itp.

Może być stosowany do klejenia płytek ceramicznych, paneli i listew przysufitowych styropianowych oraz materiałów izolacyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Klejone powierzchnie oczyścić z kurzu i tłuszczu np. „Denaturatem” DRAGON, osuszyć oraz w miarę możliwości wyrównać. Stare wymalowania usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).
3. Odciać końcówkę i założyć króciec dozujący.
4. Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub na lustro. Nie rozsmarowywać kleju po całej powierzchni lustra i nie zamykać obwodów kleju. Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach lustra. W przypadku szczególnie ciężkich luster należy nanieść większą ilość kleju, rozprowadzając go szpachelką ząbkowaną.
5. Po około 3-5 minutach złączyć i mocno docisnąć lustro do podłoża. Na czas schnięcia przymocować lustro do podłoża np. taśmą (nie zamykając przy tym obwodu, aby taśma nie stanowiła uszczelki blokującej odparowanie rozpuszczalnika i wiązanie kleju).
6. Duże i ciężkie lustra należy unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia kleju np. poprzez podparcie.
7. Lustro można pozycjonować bez odrywania przez ok. 10 minut od nałożenia kleju.
8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 godzinach (po tym czasie można usunąć podpory i taśmy).
9. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Denaturatem” DRAGON. Po wyschnięciu klej można usunąć tylko mechanicznie.
10. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.



Since 1972