

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/acryl-vernislakier-bezbarwny-0-25-l-satyna-p-1491.html>



ACRYL VERNIS Lakier Bezbarwny 0,25 l SATYNA

Cena	52,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Linitop

Opis produktu

ACRYL VERNIS Lakier Bezbarwny 0,25 l SATYNA



Poliuretanowy akrylowy lakier bezbarwny



OPIS

- Bezbarwny, ochronny i dekoracyjny lakier do każdego rodzaju drewna, do zastosowania wewnętrznego, wzbogacony poliuretanem, odporny na ścieranie i wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zdobi i zabezpiecza przed wodą. Chroni i odsłania naturalne piękno drewna.
- Perfekcyjnie odporny na ścieranie, zarysowania, wodę. Idealny do mokrych pomieszczeń np. łazienek.
- Zapewnia optymalną ochronę powierzchni.
- Wspaniałe wykończenie również wtedy, gdy jest nakładany pędzlem lub wałkiem.
- Łatwy do stosowania-nakładania i rozprowadzania. Piękne, wyjątkowo dekoracyjne wykończenie.
- Może być stosowany na stary, czysty, dobrze przylegający i szorstki lakier.
- Nie żółknie.
- Wspaniała elastyczność powłoki. Zmywalny.
- Bezwonny. Szybkoschnący.
- Dostępny w głębokim macie, półmacie i połysku.
- Bezbarwny. Zachowuje naturalny kolor drewna.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- **Wyłącznie do wewnątrz.**
- Chroni i zdobi ramy drzwiowe i okienne, meble, drzwi, blaty stołowe, kuchnie, poręcze, drzwi.
- Do nowego lub starego lakierowanego drewna, z wyjątkiem typów drewna zawierających przeciwutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTÓW

- Zaleca się stosowanie wałka z mikrofibry.
- Nałóż ACRYL VERNIS w kierunku włókien drewna, nakładaj warstwy w naprzemiennych kierunkach i przeszlifuj je.
- Dla optymalnego wykończenia zaokrąglaj krawędzie drewna przez szlifowanie. Odkurz.
- Zwróć szczególną uwagę na zarysowania i odpryski.
- Na surowe drewno rozprowadź pierwszą warstwę w 10% wodzie, tak samo podczas nakładania pistoletem.
- **Barwiona podstawa przed wykończeniem:**
 - Nałóż warstwę Linitop Acryl Prim.
 - Po wyschnięciu, bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami ACRYL VERNIS, szlifując między warstwami.

Wydajność: 12 m²/l

Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek z mikrofibry, pistolet

Temperatura nakładania: +10°C do +25°C

Przyczepność kurzu: 1 godzina

Nakładanie kolejnej warstwy: 6 godzin

Czyszczenie narzędzi: woda (natychmiast po użyciu)

Dostępne opakowania: 0,25 l - 0,75 l

