

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/aqua-ig-15-impragniergrund-it-5-l-bezbarwny-p-2268.html>



# AQUA IG-15-IMPRAGNIERGRUND IT 5 I BEZBARWNY

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>282,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Remmers</b>   |

## Opis produktu

# AQUA IG-15 5 I BEZBARWNY

Płynny środek na bazie wodnej, przeznaczony do ochrony drewna, czasowo zabezpieczający przed sinizną, zgnilizną, owadami i termitami.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- EG\_HK\_64
- W połączeniu z barwną powłoką gruntującą ogranicza powstawania plam
- Zaimpregnowane drewno nadaje się do malowania
- Wydajny z uwagi na niewielkie zużycie
- Materiał szybkoschnący

### OBSZARY STOSOWANIA:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do statycznie obciążanych drewnianych elementów budowlanych pod zadaszeniem (np. wiązania dachowe)
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
- Jako warstwa gruntująca pod powłoki lazurujące i kryjące

### WSKAZÓWKI:

- Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujące wymiaru: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

- **Przygotowania**

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

- **Warunki stosowania**

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

- **Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.**

W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

- **Suszenie**

Dalsze malowanie możliwe jest po upływie około 4 godzin (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 30 minut.

wartości sprawdzone w praktyce dla temperatury 20 °C i wilgotności względnej powietrza = 50 %)

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

- **Rozcieńczanie**

Materiał dostarczany jest w stanie gotowym do użycia.

## **ZUŻYCIE:**

100 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę.

