

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/hirnholzschutz-0-75-l-p-2265.html>



HIRNHOLZSCHUTZ 0,75 I

Cena	103,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Remmers

Opis produktu

HIRNHOLZSCHUTZ 0,75 I

Powłoka do zabezpieczania powierzchni cięć czołowych drewna przed wilgocią.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Materiał tworzy powłokę
- Działa hydrofobizująco
- Elastyczna powłoka
- Ogranicza dyfuzję pary wodnej
- Skutecznie ogranicza pęcznienie drewna powodowane przez wilgoć
- Materiał może być malowany powszechnie dostępnymi systemami powłokowymi

OBSZARY STOSOWANIA:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewna iglastego i liściastego.
- Ochrona cięć drewna (w tym czołowych) przed wilgocią

WSKAZÓWKI:

- Wymagania wobec podłoża

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujące wymiaru: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i wosku.

- Przygotowania

Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna*.

Gruntowanie barwne niezbędne jest w szczególności przypadku powierzchni o charakterze lazur

Po zagruntowaniu należy wykonać lekki szlif pośredni.

W przypadku produktów, które nie tworzą warstwy na powierzchni (Holzschutz-Creme, Pflege-Öl, Gartenholz-Öl [eco]) aplikację Hirnholzschutz należy wykonać po naniesieniu tych produktów, ponieważ inaczej nie będą mogły wnikać w podłoże.

- Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

- Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

Materiał starannie rozmieszać.

Malować pędzlem lub wałkiem.

W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłoki końcowe z odpowiednich produktów.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

Suszenie

Dalsza obróbka możliwa jest po upływie około 2 godz w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza = 65 %

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia.

ZUŻYCIE:

Około 100 ml/m² na jedną warstwę.

