

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 04:30

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-do-drewna-wodoodporny-d4-40-ml-dragon-p-2744.html>



Klej do drewna WODOODPORNY D4 40 ml Dragon

Cena	9,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej do drewna WODOODPORNY D4 40 ml Dragon



Jednoskładnikowy klej o wodoodporności spoiny w klasie D4. Utwardza się reagując z wilgocią zawartą w drewnie i powietrzu. Odporny chemicznie.

Odporność spoiny na temp.: od -40°C do +80°C;

Przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajów drewna, płyt wiórowych, płyt stolarskich, itp. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w miejscach narażonych na bezpośredni, krótkotrwały kontakt z wodą

1. Klejone elementy dokładnie oczyścić, odpylić i odtłuścić acetonem. Usunąć pozostałości starych wymalowań.
2. Powierzchnie w miarę możliwości dopasować do siebie.
3. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 50% do 70%.

Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +40°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

4. Klej nałożyć na obu łączonych elementach. Jeżeli nie ma konieczności klejenia całej powierzchni, klej nanieść w postaci pasków w odstępach co 100 mm. Nanieść paski na obrzeżach klejonej powierzchni. Paski kleju powinny mieć średnicę 2-10 mm.
5. Zastosowana ilość kleju musi zapewnić zwilżenie klejem obu łączonych ze sobą powierzchni.
6. W przypadku klejenia materiałów nie przepuszczających powietrza (z wyjątkiem drewna), warstwę kleju należy zrosić mgłą wodną w celu zapewnienia całkowitego utwardzenia spoiny.
7. Klejone elementy mocno i równomiernie docisnąć. Nadmiar kleju usunąć.
8. Pozostawić pod obciążeniem do czasu utwardzenia spoiny klejowej (ok. 2h).
9. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.
10. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
11. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięte zabrudzenia usuwać mechanicznie.



Since 1972