

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 04:31

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-do-parkietu-syntetyczny-25-kg-dragon-p-1814.html>



Klej do Parkietu Syntetyczny 25 kg Dragon

Cena	381,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej do Parkietu Syntetyczny 25 kg Dragon



Profesjonalny, wolny od rozpuszczalników aromatycznych, bezwodny i szybkowiązący klej do parkietu, parkietu mix i desek trójwarstwowych. Tworzy elastyczną spoinę i nie powoduje przebarwień drewna. Charakteryzuje się dobrą stabilnością i wysoką odpornością na ścinanie. Nie powoduje „pęcznienia” klejonego drewna.

NOWA RECEPTURA: Stanowi idealne rozwiązanie przy klejeniu podłóg wrażliwych na pochłanianie wilgoci tj. **buczyna, brzoza, grab, jesion itp.** Przydatny również do przyklejania kasetonów drewnianych, wełny mineralnej oraz tkanin do wszystkich stosowanych w budownictwie podłoży o dobrej trwałości.

Przeznaczony do klejenia:

- parkietu,
- parkietu mix,
- mozaiki parkietowej,
- parkietu przemysłowego z drewna tradycyjnego i egzotycznego,
- deski trójwarstwowej o dł. do 2,2 m.

Sprawdza się przy klejeniu podłóg wrażliwych na pochłanianie wilgoci tj. buczyna, brzoza, grab, jesion itp.

Przydatny również do przyklejania drewnianych elementów dekoracyjnych do wszystkich stosowanych w budownictwie podłoży o dobrej trwałości tj. cementowych, cementowo-wapiennych, mas samopoziomujących o minimalnej grubości 2 mm, jastrzychów anhydrytowych, jastrzychów asfaltowo-wapiennych, płyt wiórowych i paździerzowych itp.

Maksymalne wymiary	Długość	Szerokość
Drewno tradycyjne	1400 mm	150 mm
Drewno egzotyczne	1200 mm	150 mm
Deska trójwarstwowa	2200 mm	210 mm

Nie stosować do klejenia parkietu egzotycznego oraz deski trójwarstwowej z drewna egzotycznego, jeżeli w pomieszczeniu zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe.

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być mocne, równe, niepyłące, wolne od kurzu i tłustych plam oraz trwale suche o wilgotności nie przekraczającej 2 % (CM). Zmniejszające przyczepność lub ruchome fragmenty nawierzchni należy dokładnie zetrzeć szczotką, zeszlifować lub zerwać za pomocą frezarki.
2. Zalecana wilgotność drewna powinna wynosić 10 ± 2 %. Deski parkietowe i trójwarstwowe sezonować zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta.
3. Jeżeli zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe należy je wyłączyć i odczekać do obniżenia się temperatury podłoża do około 20 °C.
4. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od +18 °C do +25 °C.
5. Przed ułożeniem podłogi zaleca się zagruntować podłoże specjalistycznym „Gruntem do kleju do parkietu” DRAGON.
6. Klej jest produktem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać.
7. Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
8. Klej nakładać równomiernie za pomocą zębatej pacy. Zaleca się aby rozstaw zębów pacy wynosił 4-6 mm.
9. Klepkę parkietową ułożyć na warstwie kleju, lekko przesunąć, a następnie mocno docisnąć do podłoża.
10. Za pomocą klinów zabezpieczyć odstęp między ścianą, a układaną podłogą. Szerokość szczeliny powinna wynosić ok. 10-15 mm. Kliny usunąć po min. 24 godzinach.
11. Położoną podłogę należy docisnąć na czas schnięcia ciężkimi przedmiotami.
12. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.
13. Parkiet może być cyklinowany i lakierowany po upływie czasu

Kolor kleju - beżowy ciemny; Kolor spoiny - beżowy ciemny; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,5 kg/L; Czas otwarty kleju - 15 minut; Czas wstępnego wiązania - 45 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 0,8 - 1,5 m²/L



Since 1972

